

FloorScore® 与 calCOMPLIant™ / CARB ATCM 的比较

标准, 范围和释放限值

	FloorScore®	CARB
要求	自主性认证	美国环保署规定 (所有在美国出售的产品必须符合 CARB)
标准	CDPH 标准1.2	CARB 标准阶段2
范围	地板成品 共35种挥发性有机化合物	复合木制品 甲醛
释放限值*	9 ug/m3 (甲醛) 1/2 CREL (34其他挥发性有机化合物)	0.11 ppm (中密度纤维板) 0.09 ppm (刨花板) 0.05 ppm (硬木/胶合板)

*因为FloorScore综合测试产品的组成, 所以CARB标准阶段2的产品不能保证满足FloorScore的要求

测试方式

参数	FloorScore®	CARB
测试时间	14天	24小时
测试环境	体积: 0.05 - 1.0 m3 流经试件表面的气体流速: 1.0 - 3.3 m/h	体积: 1.0 m3 流经试件表面的气体流速: 0.5 m/h
测试样品面积	仅露出产品的上表面	样品四个端面需要密封

注意要点:

- CARB 将与美国环保署合作更新标准
- CARB 表示将扩大认证范围, 包括认证基材上贴硬木单板和复合材料
- 更新后的成品标签将不包括第三方认证编码, 并将确保进口商更好的满足要求; CARB将在2017年夏天宣布进一步更新

了解更多信息, 请联系:

Shengfu Wu
中国区域办公室
86-10-6420 0120
shengfu@woodbasedpanel.com

Nicole Munoz
常务董事
+1.510.452.8031
nmunoz@scsglobalservices.com