

(19)



(10) LT 6229 B

(12) PATENTO APRAŠYMAS

(11) Patento numeris: **6229** (51) Int. Cl. (2015.01): **C08B 31/00**

(21) Paraiškos numeris: **2014 048**

(22) Paraiškos padavimo data: **2014 03 10**

(41) Paraiškos paskelbimo data: **2015 09 25**

(45) Patento paskelbimo data: **2015 10 26**

(62) Paraiškos, iš kurios dokumentas išskirtas, numeris: —

(86) Tarptautinės paraiškos numeris: —

(86) Tarptautinės paraiškos padavimo data: —

(85) Nacionalinio PCT lygio procedūros pradžios data: —

(30) Prioritetas: —

(72) Išradėjas:

**Algirdas ŽEMAITAITIS, LT
Joana BENDORAITIENĖ, LT
Edita LEKNIUTĖ, LT**

(73) Patento savininkas:

**KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, K. Donelaičio g. 73, 44249
Kaunas, LT**

(74) Patentinis patikėtinis/atstovas:

**Liudmila GERASIMOVICIŪ, IJ „Liudmila Gerasimovič, Patentinis patikėtinis”,
Vingrių g. 13-42, LT-01141 Vilnius, LT**

(54) Pavadinimas:

Modifikuoto krakmolo flokulantas ir jo gamybos būdas

(57) Referatas:

Išradimas skirtas efektyviam ir platus flokuliacinio lango tinklinto katijoninio krakmolo flokulantui, kuris suspensijų flokuliacijos metu gali surišti tirpius anijoninius teršalus, ir jo gavimo būdu. Tinklinas katijoninis krakmolas gaunamas tinklinant ir katijonizuojant krakmolą vienstadijiniu arba dvistadijiniu būdu. Flokulantas iš tinklinio katijoninio krakmolo gaunamas šlyties jégomis disperguojant tinklinio katijoninio krakmolo mikrogranules vandenye arba vandens su daugiafunkciniais alkoholiais mišinyje išbrinkus modifikuotam krakmolui dispersinėje terpéje iki pusiausvyrosios būsenos. Flokianto diskretinių submikrodalelių, nanodalelių iš modifikuoto krakmolo pakeitimo laipsnis pagal katijonines grupes yra nuo 0,15 iki 0,28, jo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams yra nuo 15 iki 40 procentų.

LT 6229 B

Išradimo sritis

Išradimas priskiriamas krakmolo darinių gavimui ir panaudojimui technikoje. Katijoninio krakmolo dariniai yra perspektyvūs flokulantai vandens paruošime ir komunalinių nuotekų dumblui sausinti, nes gaminami iš pigios, bioskaidžios ir gamtoje atsinaujinančios žaliavos. Be to, jie yra netoksiški ir biosuderinami.

Išradimo technikos lygis

Dispersinių sistemų destabilizavimas biotechnologijoje, metalurgijoje, kalnakasyboje, vandenvaloje, maisto ir farmacijos pramonėje vykdomas siekiant atskirti kietą fazę nuo skysčio. Šiose srityse gali būti naudojamas didelio pakeitimo laipsnio (PL) pagal katijonines grupes katijoninis krakmolas (DKK). Popieriaus gamyboje naudojamas įvairaus dispersiškumo mažo pakeitimo laipsnio katijoninis krakmolas (MKK), kuriame yra nedaug ketvirtinio amonio grupių ($PL \leq 0,1$). Katijoninio krakmolo efektyvumas priklauso nuo katijoninių grupių kieko, molekulinės masės ir polielektrolito būsenos.

Ruošiant darbinį flokulantą kleisterį (gelatinized starch) iš tirpaus MKK [Thomas D.J., Atwell W.A. Starches. Eagan Press Handbook Series 0-891127-01-2, 1999, 94 p.] jį įprastai disperguoja karštame vandenye arba virina garais (jet cooked). Yra ir paprastesni cheminio-mechaninio krakmolo ir MKK dispergavimo būdai [US4579944, kt.]. Čia stabilią krakmolo arba jo darinių suspensiją gauna veikiant polisacharidų vandenines suspensijas, kuriose pridėta NaOH tirpalo, šlyties jégomis kambario temperatūroje nuo keliasdešimt minučių iki kelių valandų, o po to neutralizuojant šarmus.

Popieriaus gamyboje, gerinant jo mechanines ir vartotojiškas savybes, siūlo naudoti tinklintus MKK [WO2012076163; WO2006007045; EP1061086; WO9746591; CN102796202], skiepytus ir tinklintus krakmolo kopolimerus [EP1452552, kt.] arba amfolitinį tinklintą krakmolą [US5523339]. Jų vandeninių suspensijų technologines savybes lemia ne tik tikslinio priedo cheminė sudėtis [EP1452552; EP0603727], naudojamo produkto gamyboje krakmolo prigimtis [WO2006007045; EP0139597], bet ir modifikuoto polisacharido būsena po dispergavimo, kurią lemia kovalentinių ryšių

tarp makromolekulių skaičius ir modifikuoto krakmolo suspensijų paruošimo būdas. Pavyzdžiui, EP0603727 nurodoma, kad didinant tinklinimo agento – epichlorhidrino kiekį produkto kleisterio klampa po kleisterizavimo garais (jet cooked) sumažėja net iki 85 proc. nuo pradinio rodiklio. Parinkus optimalias krakmolo cheminio modifikavimo su katijoniniais, tinklinimo agentais ir kleisterizavimo sąlygas [WO0214602] galima gauti norimo dydžio mikrodalelių produktą ir reikiamas klampos tinklinto MKK krakmolo suspensiją [EP1061086], kurią naudojant popieriaus formavime pagerēja kokybė ir gamybos procesas.

Yra žinomas tinklinto MKK vandeninės suspensijos priedo panaudojimas popieriaus gamyboje [WO0208516]. Suspensiją gauna vandeniniame hidroksigrupių turinčiu junginių tirpale disperguojant šlyties jégomis MKK, sumaišytą su nuo 0,01 iki 7 masės % tinklinimo agentu. Tokio apdorojimo metu susidaro diskretinės tinklinto MKK dalelės, kurio pakeitimo laipsnis pagal katijonines grupes yra ne didesnis negu 0,1. Gauta suspensija, įterpta į popieriaus formavimo masę, pagerina masėje esančių ingredientų sulaikymą ir sausos būsenos popieriaus stiprį. Tačiau tirpus MKK arba tinklintas MKK turi per mažą teigiamo ženklo krūvių tankį, kad būtų efektyvus geriamo vandens paruošimo, vandenvaloje komunalinių nuotekų dumblo tankinimo arba sausinimo procesuose.

Vandenvaloje flokulantu gali būti didelio pakeitimo laipsnio katijoninis krakmolas (DKK), kai jo hidroksigrupių pakeitimo laipsnis katijoniniai pakaitais yra didesnis negu 0,1. DKK flokulantai gauti vienstadijinio eterinimo būdu – mikrogranulių pavidalo gamtinjį krakmolą paveikiant glicidiltrimetilamonio chloridu (GTAC) dalyvaujant organinėms arba neorganinėms bazėms. Tokios reakcijos metu susidaro katijoninis krakmolas – N-(2-hidroksi)propil-3-trimetilamonio krakmolo chloridas. Šiuo atveju vandeninę flokulantą iš katijoninio krakmolo suspensiją, pašalinus reagentų likučius, ruošia mikrogranulinį katijoninį krakmolą maišant 20-60 °C vandenye vieną valandą ir po to išlaikant 8-24 valandas kambario temperatūroje [Bratskaya S. Effect of Polyelectrolyte Structural Features on Flocculation Behavior: Cationic Polysaccharides vs. Synthetic Polycations // Schwarz S., Laube T., Liebert T., Heinze T., Krentz O.// Macromolecular materials and engineering. 2005, vol. 290, p.778–785; Sablevicienė D., Klimaviciutė R., Bendoraitienė J., Zemaitaitis A. Flocculation properties of high-substituted cationic starches // Colloids and Surfaces A:

Physicochemical and Engineering Aspects. ISSN 0927-7757. 2005, vol. 259, p. 23-30]. Pastaruoju atveju flokuliantą gauna, išvalytą po eterinimo reakcijos nuo priemaišų, katijoninį krakmolą maišant 20 °C vandenye vieną valandą ir po to išlaikant suspensiją 8 valandas kambario temperatūroje arba papildomai disperguojant autoklave 126 °C temperatūroje ne trumpiau kaip 30 minučių. N-(2-hidroksi)propil-3-trimetilamonio krakmolo chlorido flokuliacinis efektyvumas padidėja disperguojant katijoninį krakmolą dvivalenčių katijonų druskų tirpale arba jūros vandenye [WO2004041732]. Disperguojant šlyties jégomis krakmolo eterinimo mišinių, turintj DKK, po reakcijos vandenilio peroksidu tirpale pasiekiamas N-(2-hidroksi)propil-3-trimetilamonio grupių prieinamumas DKK ne mažesnis kaip 73 procentų [Lietuvos patentas LT5926]. Tačiau disperguoto šlyties jégomis tirpaus DKK flokulianto flokuliacijos langas stipriai susiaurėja (brėžinys, 1 kreivė) ir palaikyti stabili flokuliacijos procesą tampa sudėtinga.

DKK flokulianto savybės pasikeičia jo makromolekules sujungus skersiniai ryšiais. Tinklinas DKK gali būti gautas skiepytosios kopolimerizacijos būdu [CN102898666] arba reakcijoje tarp katijoninio krakmolo ir tinklinimo agentų – difunkcinių epoksidų, dialdehydų, triazino ir N-metilolio darinių, epichlorhidrino [CN101700922].

Tinklinus DKK flokuliantus pagal patentą CN101700922 gauna, vienu metu reaguojant krakmolui su katijonines grupes turinčiais reagentais ir tinklinančiais agentais arba katijonizuojant tinkliną krakmolą. Tinklinimui naudoja epichlorhidriną, difunkcinius epoksidus, aldehydus, triazino ir N-metilolgrupes turinčius junginius. Taip nedisperguotas modifikuotas krakmolas tampa draugišku aplinkai flokulantu, sugebančiu sujungti tirpius anijoninius dažiklius. Pagal išradimo aprašymą tinklinio DKK gamyboje naudoja ne mažiau kaip 0,02 masės % (0,04 mol/AGL) epichlorhidrino. Todėl tokį tinkliną DKK disperguojant šlyties jégomis negalima pasiekti katijoninių grupių prieinamumo didesnio negu 15 procentų ir gauti efektyvų tinkamą vandenvaloje flokuliantą.

Yra žinomas būdas iš tapijokos krakmolo gauti didelio pakeitimo laipsnio pagal katijonines grupes, tinkliną amfolitinę polisacharidą [CN102898666]. Sintezę vykdo priskiepiant prie krakmolo makromolekulių dimetilalilamonio chloridą, akrilo rūgštį ar

jos darinj ir tinklinant difunkciniais reagentais, džiovinant ir smulkinant. Taip gauta amfolito savybių tinklinių makromolekulių medžiaga yra atspari rūgštims, kaitinimui ir šlyties jégų poveikiui. Dėl pastarosios savybės tokis katijoninis krakmolas turi mažą flokuliacinį efektyvumą.

Paminėti tinklini DKK produktai dėl didelio skersinių ryšių kieko negali būti disperguoti šlyties jégomis iki toko laipsnio, kad jų prieinamų polianijonams katijoninių grupių kiekis viršytų 15 procentų nuo bendro. Todėl juos naudojant disperguotų kietų medžiagų atskyrimo procesuose flokulianto sąnaudos padidėja mažiausiai keletą kartų.

Vandens paruošime ir vandenvaloje – paviršinio vandens, nuotekų valyme ir dumblo apdorojime atskiriant ketas daleles nuo vandens naudinga būtų naudoti flokuliantą, kurio mažas kiekis sukelia spartą ir pilną vandeninės suspensijos destabilizavimą, o restabilizacija prasidėtų vėliau, esant kiek galima didesniems flokulianto kiekiams. Toks flokuliantas pasižymėtų plačiu flokuliacijos langu. Kuo flokuliacijos langas didesnis, tuo mažesnis yra kietų, tame tarpe, teršalų, dalelių restabilizacijos pavojuς ir saugesnis teršalų atskyrimo procesas. Naudojant tokį savybių flokuliantą galima būtų flokuliuoti ir praskiestas, ir koncentruotas suspensijas su jvairaus dydžio kietomis dalelėmis, būtų sumažinama tokį proceso faktorių kaip suspensijos pH, joninės jėgos, kietų medžiagų koncentracijos ir jų dalelių dydžio pokyčių įtaka, o pats dispersinių sistemų destabilizavimas vyktų stabiliai. Be to, išplečiant flokuliantų taikymo galimybes reikalingi tokie flokuliantai, kurie sugeba ne tik nusodinti ketas teršalų daleles, bet ir surišti vandenye tirpias anijonines medžiagas (detergentus, dažus, stabilizatorius, kt.). Tada po flokuliacijos gaunamas švaresnis vanduo.

Šiame aprašyme katijoninio krakmolo flokuliantų sandarą apibūdina katijoninių grupių kiekis (pakeitimo laipsnis) PL ir jų prieinamumas polianijonams – P . Krakmolo flokuliantų kokybę charakterizuoja minimalus flokulianto kiekis C (tūkstantosios flokulianto masės dalys tenkančios dispersinės fazės masės vienetui), pavyzdžiui, mg/g kaolino, kuriam esant jvyksta suspensijos destabilizavimas iki 10 % liekamojo drumstumo (LD) ir flokuliacijos lango plotis (W). W (flokuliacijos langą) apibrėžia kaip skirtumą tarp maksimalaus ir minimalaus (C) tinklinio katijoninio krakmolo kieko, kuriam esant suspensijos liekamasis drumstumas (LD) yra mažiau nei 10 %. W vertė

išreiškiama kaip tinklinto katijoninio krakmolo kiekis tūkstantosiomis masės dalimis dispersinės fazės masės vienetui. Kuo W didesnis, tuo mažesnis yra suspensijos dalelių restabilizavimo pavojas ir saugesnis kietų medžiagų atskyrimo nuo skysčio procesas.

Šio išradimo tikslas yra gauti efektyvų katijoninio krakmolo flokuliantą vandenvalai, turintį:

a) platų flokuliacijos langą esant nedideliems krakmolo flokulianto kiekiams;

b) pasižymintį didesne tirpių anijoninių medžiagų (tokiu kaip dažikliai, farmacinių preparatų liekanos, sunkiuju metalų, ypač chromo anijonų druskos, kt.) surišimo gebą.

Naudojant tokius savybių flokuliantą būtų sumažinta tokios proceso faktorių kaip dispersinės sistemos pH, joninės jėgos, kietų medžiagų koncentracijos ir jų dalelių dydžio pokyčių įtaka, suspensijų destabilizavimo procesas būtų stabilus, flokuliacijos metu su suspensijos dalelėmis būtų pašalinami ir tirpūs anijoniniai teršalai.

Išradimo esmė

Išradimo tikslui pasiekti siūlomas naujas modifikuoto krakmolo flokuliantas disperguoto šlyties jégomis katijoninio krakmolo pagrindu, kur minėtas modifikuotas krakmolas yra diskretinių dalelių tinklinas katijoninis krakmolas, gebantis surišti tirpius anijoninius teršalus ir pasižymintis pakeitimo laipsniu pagal katijonines grupes ne mažiau 0,15, optimaliai 0,15-0,28, katijoninių grupių prieinamumu polianijonams nuo 15 % iki 40 % ir plačiu flokuliacijos langu, kur flokuliacijos langas yra skirtumas tarp maksimalaus ir minimalaus flokulianto kiekio, reikalingo destabilizuoti suspensijai iki 10 % liekamojo drumstumo.

Konkrečiau, flokuliantas pagal išradimą pasižymi tuo, kad esant modifikuoto krakmolo pakeitimo laipsniui pagal katijonines grupes ne mažiau nei 0,15, flokuliacijos langas yra ne mažesnis, negu 35 flokulianto masės dalys tūkstančiui dispersinės fazės masės dalį. Minėtas modifikuotas krakmolas yra ne didesnių negu submikroninių dalelių tinklinas N-(2-hidroksi)propil-3-trimetilamonio krakmolo chloridas. Krakmolas yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš bulvių, tapijokos, kviečių, kukurūzų, ryžių krakmolo, optimaliai yra bulvių krakmolas.

Modifikuoto krakmolo flokuliantas pagal išradimą skirtas naudoti vandenvalai.

Kitas išradimo objektas – dispersinė sistema, apimanti modifikuoto krakmolo flokuliantą ir dispersinę terpę; dispersinė sistema turi 1-50 % minėto modifikuoto krakmolo, ir jos dispersinė terpė yra vanduo arba vandens mišinys su daugiafunkciniais alkoholiais, pavyzdžiu, tokiais kaip etanolis, glicerolis, maltozė, sorbitolis.

Vienas iš išradimo įgyvendinimo variantų yra minėta dispersinė sistema pastos pavidalu, kurioje modifikuoto krakmolo kiekis, optimaliai, sudaro 15-40 %.

Flokulantu pagal išradimą gamybos būdas apima krakmolo katijonizavimo ir dispergavimo šlyties jégomis stadijas; jis skiriasi tuo, kad proceso eigoje vykdo krakmolo tinklinimą.

Įgyvendinant siūlomą išradimą krakmolo tinklinimą flokulantui gauti vykdo prieš katijonizavimą, katijonizavimo metu arba dispergavimo šlyties jégomis metu, esant tokiam komponentų moliniams santykui: krakmolo anhidroglukozidinis likutis (AGL) : tinklinimo agentas (TA) : katijonizavimo agentas (KA) : bazė : vanduo, optimaliai, 1: (0,0005-0,005) : (0,17-0,40) : (0,006-0,048) : (3,5-10).

Flokulantui pagal išradimą gauti krakmolą arba katijoninį krakmolą tinklina šarminėje terpėje tinklinimo agentu, pasirinktu iš grupės, susidedančios iš epichlorhidrino, fosfatų, difunkcinių epoksidų, aldehydų, triazinų, N-metilolio darinių.

Dispergavimą šlyties jégomis, įgyvendinant gamybos būdą pagal siūlomą išradimą atlieka malant, trinant ir/arba ekstruduojant tinklintą katijoninį krakmolą dispersinėje terpėje. Optimaliame variante dispergavimą šlyties jégomis vykdo, išbrinkus tinklintam katijoniniam krakmolui dispersinėje terpėje iki pusiausvyrosios būsenos.

Trumpas brėžinio aprašymas

Išradimo esmę iliustruoja brėžinys, kuriamo pavaizduota suflokuliotos kaolino suspensijos liekamojo drumstumo (LD) priklausomybė nuo pridėto į suspensiją flokulianto iš katijoninio krakmolo kieko (mg/g_{kaolino}): 1 – disperguotas šlyties jégomis tirpus katijoninio krakmolo flokuliantas su $PL=0,20$ ir $P=77\%$ (6 aprašymo pavyzdys); 2 – disperguotas šlyties jégomis tinklinto katijoninio krakmolo flokuliantas pagal

siūlomą išradimą $PL=0,19$ ir $P=29\%$ (1 aprašymo pavyzdys); 3 – nedisperguotas šlyties jégomis tirpus katijoninio krakmolo flokuliantas su $PL=0,20$ ir $P=18\%$, (6 aprašymo pavyzdys).

Detalus išradimo aprašymas



Kaip minėta, išradimo pagrindinis objektas yra efektyvus tinklinto DKK flokuliantas (1 lentelė), nusodinantis suspensijos daleles plačiame tinklinto DKK kiekių intervale (esant plačiam flokuliacijos langui, W) ir, papildomai, pašalinantis iš suspensijos tirpias anijonines medžiagas. Tai pasiekia eterinant bulvių, tapijokos arba grūdų krakmolo mikrogranules, pavyzdžiu, glicidiltrimetilamonio chloridu (GTAC) taip, kad prie krakmolo anhidrogligliukozidinio likučio (AGL) prijungia nuo 0,15 iki 0,28 moliu GTAC ir tinklinant polisacharidą difunkciniais tinklinimo agentais bazių aplinkoje per vieną arba per dvi stadijas (schema pateikta žemiau), o po to disperguojant ji šlyties jégomis dispersinėje terpéje tol, kol tinkliname katijoniniame krakmole atsiranda nuo 15 iki 40 procentų polianijonams prieinamų N-(2-hidroksi)propil-3-trimetilamonio (katijoninių) grupių. Disperguoto diskretinių tinklinto katijoninio krakmolo submikroninių, nanodalelių dydis yra mažesnis negu 10 μm , optimaliai apie 1 μm .

1 lentelė

Efektyvaus tinklinto DKK flokulianto kokybės rodikliai

Flokuliacijos langas W	≥ 35
Minimalus reikalingas kiekis C, mg/g kaolino	≤ 15
Katijoninių grupių prieinamumas polianijonams P, %	15–40

DKK vien- ir dvistadijinės sintezės bendra schema:



Kaip matyti iš pateiktos sintezės schemas, visais atvejais gauna tinkliną katijoninį krakmolą, kurį sintezės metu arba po to disperguoja šlyties jégomis. Tinkliną katijoninį krakmolą galima gauti vienstadijiniu būdu eterinant gamtinį krakmolą (įskaitant bulvių, kviečių, tapijokos, kukurūzų, ryžių) katijonizavimo agentu, tokiu kaip glicidiltrimetilamonio chloridu ar kitu, ir vienu metu tinklinant tinklinimo agentu, tokiu kaip epichlorhidrinas arba fosfatai, difunkciniai junginiai, turintys epoksido, aldehydo, triazino N-metilolio grupių ir kt. Gaunant tinkliną katijoninį krakmolą dvistadijiniu būdu pirmiausiai gauna katijoninį krakmolą, po to jis tinklinamas pasirinktu tinklinimo agentu arba tinkliną katijoninį krakmolą eterina katijonizavimo agentu.

Gaminant tinkliną mikrodalelių DKK vienstadijiniu būdu eterinimo mišinį ruošia, sumaišant NaOH arba kitos bazės (pavyzdžiui, benziltrimetilamonio hidroksido) tirpalą su glicidiltrimetilamonio chloridu (GTAC), į tokį mišinį dedant tinklinimo agento (TA) (epichlorhidrino (EPI) ar kito, pavyzdžiui, natrio trimetafosfato (STMP)), orasausj gamtinį krakmolą ir viską kruopščiai išmaišant. Reagentų molių santykis heterogeniniame reakcijos mišinyje 1 – AGL_{krakmolo}: TA : GTAC : bazė : H₂O = 1 : (0,0005-0,00065) : (0,17-0,35) : (0,04-0,048) : (3,5-4,6). Reakciją vykdo 30-55 °C

temperatūroje 56-20 val.

Gaminant tinklintą mikrodalelių DKK dvistadijiniu būdu pirmiausiai gamina tinklintą krakmolą ir po to jį katijonizuojant. Tinklintą krakmolą gauna, į 50 % vandeninę bulvių krakmolo suspensiją supilant vandens ir šarmo mišinyje emulsuotą epichlorhidriną (EPI) ir gautą mišinį gerai išmaišant kambario temperatūroje magnetine maišykle. Reagentų molių santykis heterogeniniame mišinyje 2 – AGL : EPI : NaOH : H₂O = 1 : 0,005 : 0,006 : 10. Reakciją vykdo 30-55 °C °C temperatūroje 56-20 val. Katijonizavimą vykdo, eterinant tinklintą krakmolą, pavyzdžiui, glicidiltrimetilamonio chlorido (GTAC), šarminėje terpéje. Tinklintam DKK gauti, eterinimo mišinį ruošia, sumaišant NaOH tirpalą su GTAC, į tokį mišinį pridedant tinklintą krakmolą ir kruopščiai išmaišant komponentus. Reagentų molių santykis heterogeniniame mišinyje 3 – AGL : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,40 : 0,044 : 3,15. Reakciją vykdo heterogeninėje terpéje 30-55 °C temperatūroje 56-20 val.

Iš tinklinto DKK ruošiant 1-50 % flokulianto suspensiją, DKK dalelės dispersinėje terpéje (pavyzdžiui, vandenye arba vandens ir daugiafunkcinių alkoholių, tokių kaip etanolis, glicerolis, sorbitolis mišinyje) malamos, trinamos ir/arba spaudžiamos per plyšius (ekstrudojamos) taip, kad jas veiktų šlyties jėgos. Pavyzdžiui, 1 % tinklinto DKK vandeninę suspensiją disperguoja, su Digital Ultra-Turrax T25 dispergatoriumi 15000 aps/min greičiu nuo 10 iki 30 minučių.

Viename išradimo įgyvendinimo variantų tinklintam krakmolo geliui prieš dispergavimą šlyties jėgomis papildomai leidžia išbrinkti iki pusiausvyrojo išbrinkimo, pavyzdžiui, išlaikant gėlį 30-60 min kambario temperatūroje. Maksimaliai išbrinkinus, flokulianto dalelės pagal siūlomą išradimą pasižymi mažesniu polidispersiškumu.

Disperguojant minėtą tinklintą DKK ekstruzijos būdu gauna pastos pavidalo dispersines sistemas, kurių sudėtyje yra, pavyzdžiui, 30-40 % modifikuoto krakmolo flokulianto pagal išradimą. Tokios pastos gali būti apibūdintos, pamatuojant jų gamyboje sunaudotą mechaninį darbą džiauliais (J), tenkantį gramui tinklinto DKK. Gaunant flokuliantą pagal išradimą ekstruzijos būdu, atlikto mechaninio darbo vertė yra nuo 0,1 kJ/g iki 0,5 kJ/g flokulianto.

Charakterizujant flokuliantą analizuojant katijoninių grupių kiekį tinklintame

DKK (PL) ir jų prieinamumą (P , %) dekstrano sulfatui (DeSu), įvertina flokulianto veiksmingumą pagal suspensijos liekamąjį drumstumą (LD , %), kurį nustato pagal modelinių kaolino arba realių suspensijų šviesos sugertį po flokuliacijos (turbidimetriniai suspensijų tyrimai). Šių savybių nustatymo metodikos yra iš esmės žinomos ir aprašyto patente LT5926.

Pagal minėtą metodiką katijoninių grupių kiekį modifikuotame krakmole apskaičiuoja kaip pakeitimo laipsnį (PL) pagal formulę (1):

$$PL = \frac{162 \cdot N}{1400 - 151,5 \cdot N}; \quad (1)$$

čia N , % – azoto kiekis bandinyje, 162 – krakmolo anhidrogluokozidinio likučio (AGL) masė.

Polianijonais (DeSu) sujungtų katijoninių grupių kiekį (A_{DeSu}), g-ekv/g, tinklintame katijoniniame krakmole apskaičiuoja pagal formulę (2):

$$A_{DeSu} = \frac{V \cdot N}{m}; \quad (2)$$

čia: V – titravimui sunaudotas DeSu kiekis, ml; N – DeSu koncentracija, g-ekv/ml; m – katijoninio krakmolo kiekis, analizei naudoto tirpalo tūryje, g.

Prieinamų katijoninių grupių kiekį (P), %, tinklintame katijoniniame krakmole apskaičiuoja pagal formulę (3):

$$P = \left(\frac{A_{DeSu}}{A_{azoto}} \right) \cdot 100; \quad (3)$$

čia: A_{DeSu} – DeSu sujungtų ketvirtinių amoniogrupių kiekis, g-ekv/g; A_{azoto} – bendras ketvirtinių amoniogrupių kiekis, nustatytas Kjeldalio metodu, g-ekv/g.

Flokulianto flokuliacinio veiksmingumo/efektyvumo nustatymui naudoja smulkiadispersinę kaoliną, gautą iš Sigma-Aldrich (JAV). Kaolino dalelių skersmens geometrinis vidurkis, apskaičiuotas iš dalelių dydžio pasiskirstymo pagal tūrį kreivių (DelsaTMNano C, Beckman Coulter, JAV), 0,7–0,85 µm.

Kaolino suspensiją ruošia 1 g/l koncentracijos smulkiadispersinio kaolino vandeninę suspensiją veikiant ultragarsu 15 minučių.

Kaolino suspensijos destabilizavimas: kaolino suspensijos destabilizavimo eksperimentą vykdo kambario temperatūroje. Į stiklinę su 50 ml paruoštos kaolino suspensijos, maišant magnetine maišykle, pila reikiama flokulianto kiekj ir maišo. Po to suspensijoms leidžia nusėsti, susidarant dviems frakcijoms ir išmatuoja viršutinės suspensijos frakcijos šviesos sugertj, esant 500 nm bangos ilgiui (A_{500}) su UNICAM UV3 UV/Vis spektrofotometru. Liekamajj drumstumą (LD) apskaičiuoja pagal formulę (4):

$$LD = \frac{A_{500_f}}{A_{500_p}} \cdot 100, \% \quad (4)$$

čia: A_{500_f} – suspensijos šviesos sugertis, esant 500 nm bangos ilgiui, po flokulianto įdėjimo, A_{500_p} – pradinės modelinės suspensijos šviesos sugertis, esant 500 nm bangos ilgiui.

Efektyvų tinklinto katijoninio krakmolo kiekj C apskaičiuoja, kaip mažiausią pridėto tinklinto katijoninio krakmolo kiekj mg/g dispersinės fazės, kuriam esant liekamasis drumstumas (LD) yra 10 %.

Flokuliujant suspensiją, kurioje be kaolino dar yra rūgštinio mėlyno dažiklio (Acid Blue 25), nustato suspensijos liekamają spalvą. Ją apskaičiuoja taip pat kaip ir liekamajj drumstumą, tik suspensijos šviesos sugertj matuoja esant 600 nm bangos

ilgiui.

Išradimo įgyvendinimo pavyzdžiai

Išradimą iliustruoja pateikti pavyzdžiai. Ši informacija pateikta iliustratyvumo tikslais ir neapriboja išradimo apimties.

1 pavyzdys

Tinklitas DKK gautas vienstadijiniu būdu eterinant bulvių krakmolą glicidiltrimetilamonio chloridu (GTAC) ir epichlorhidrinu (EPI) šarminėje terpéje. Eterinimo mišinys ruoštas sumaišant NaOH tirpalą su GTAC ir EPI į tokį mišinį pridedant krakmolą ir kruopščiai išmaišant komponentus. Reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : EPI : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,0005 : 0,22 : 0,04 : 3,5. Reakcija vykdyta 45 °C temperatūroje 48 val. Gauto produkto pakeitimo laipsnis $PL=0,19$, katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) buvo 4 %. Flokuliacijos langas $W=362$, minimalus reikalingas tinklinto katijoninio krakmolo kiekis $C=138 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

Gaminant tinklinto katijoninio krakmolo flokulantą, 1 % vandeninė produkto suspensija kambario temperatūroje disperguota šlyties jégomis Digital Ultra-Turrax T25 dispergatoriumi 15000 aps/min greičiu 20 minučių. Tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) po dispergavimo buvo 29 %. Flokuliacijos langas $W=49$, $C=15 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

2 pavyzdys

Tinklitas MKK ir flokulantas iš jo buvo gaminamas kaip pirmame pavyzdyje, tiktais reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : EPI : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,0005 : 0,11 : 0,04 : 3,5. Gauto tinklinto MKK pakeitimo laipsnis $PL=0,10$. Po dispergavimo šlyties jégomis tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) buvo 85 %, $W=21$, $C=9 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

3 pavyzdys

Tinklitas DKK ir jo flokulantas buvo gaminamas kaip pirmame pavyzdyje,

tiktais reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : EPI : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,0005 : 0,17 : 0,04 : 3,5. Gauto tinklinto DKK pakeitimo laipsnis $PL=0,15$. Po dispergavimo šlyties jégomis tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) buvo 15,5 %, $W=35$, $C=15 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

4 pavyzdys

Tinklitas DKK ir jo flokuliantas buvo gaminamas kaip pirmame pavyzdyje, tiktais reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : EPI : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,0005 : 0,33 : 0,04 : 3,5. Gauto tinklinto DKK pakeitimo laipsnis $PL=0,28$. Po dispergavimo šlyties jégomis tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) buvo 18 %, $W=49$, $C=14 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

5 pavyzdys

Tinklitas DKK ir jo flokuliantas buvo gaminamas kaip pirmame pavyzdyje, tiktais reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : EPI : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,0005 : 0,44 : 0,04 : 3,5. Gauto tinklinto DKK pakeitimo laipsnis $PL=0,39$. Po dispergavimo šlyties jégomis tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) buvo 25 %, $W=26$, $C=9 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

6 pavyzdys

Tirpus DKK buvo gaminamas kaip pirmame pavyzdyje tinklitas DKK, tik į reakcijos mišinį nedėta epichlorhidrino. Gauto DKK pakeitimo laipsnis 0,20, katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) buvo 18 %, $W=36$, $C=28 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

Gaminant iš DKK flokuliantą, DKK kleisteris kambario temperatūroje disperguotas šlyties jégomis iki opalescuojančio flokulianto 1 % tirpalo susidarymo Digital Ultra-Turrax T25 dispergatoriumi 15000 aps/min greičiu 15 minučių. Tirpaus katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) po dispergavimo buvo 77 %, $W=8$, $C=2 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

7 pavyzdys (lyginamasis, pagal patentą CN101700922)

Tinklitas DKK buvo gaminamas kaip pirmame pavyzdje, tiktai reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : EPI : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,01 : 0,22 : 0,05 : 3,5. Gauto tinklinto DKK pakeitimo laipsnis $PL=0,19$.

Tinklinto DKK flokuliantas buvo gaminamas kaip pirmame pavyzdje. Tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) po dispergavimo buvo 1,4 %, $W=2380$, $C=380$ mg/g_{kaolino}.

8 pavyzdys (lyginamasis, su žinomu sintetiniu katijoniniu flokuliantu)

Poliakrilamidinis sintetinis tirpus katijoninis flokuliantas – poli(akrilamido-ko-N,N,N,-trimetilamonio-etylakrilato) chloridas buvo tirpinamas vandenye ir jo 0,1 % vandeninis tirpalas naudotas kaolino suspensijos flokuliavime. Katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) buvo 100 %, $W=7$, $C=1,2$ mg/g_{kaolino}.

Antroje lentelėje pateikti MKK (2 pavyzdys), DKK (1, 3-7 pavyzdžiai) ir sintetinio katijoninio (8 pavyzdys) flokuliantų C ir W rodikliai. Analizuojant įvairaus pakeitimo laipsnio pagal katijonines grupes krakmolo flokuliantų efektyvumą nuskaidrinant kaolino suspensijas matyti, kad didesniu kaip $W=35$ flokuliacijos langu, esant 15 mg/g_{kaolino} ar mažesniam reikalingam minimaliam tinklinto katijoninio krakmolo kiekiui C , pasižymėjo tik diskretinės tinklinto katijoninio krakmolo, kurio pakeitimo laipsnis pagal katijonines grupes yra nuo 0,15 iki 0,28, apdoroto šlyties jégomis dalelės. Iš paveiksle ir 2 lentelėje pateiktų duomenų taip pat seka, kad efektyviai suspensijų daleles flokuliavo tik optimalaus katijoninių grupių prieinamumo (P) tinklini DKK flokuliantai. Tokią kokybę tinklitas DKK su $PL_{0,15-0,30}$ įgavo po mechaninio apdorojimo šlyties jégomis pagal išradimą taip, kad jo dalelėse atsirado nuo 15 iki 40 procentų prieinamų polianijonams katijoninių grupių. Už nurodytų katijoninio krakmolo PL , arba jo flokulianto prieinamumo ribų flokuliavimo efektas buvo blogesnis.

2 lentelė

Pavyzdžio Nr.	<i>PL</i>	<i>P</i> , %	Flokulianto efektyvumas	
			<i>C</i> , mg/gkaolino	<i>W</i>
6*	0,20	18	28	36
6	0,20	77	2	8
1*	0,19	4	139	362
2	0,10	85	9	21
3	0,15	15,5	15	35
1	0,19	29	15	49
4	0,28	18	14	49
5	0,39	25	9	26
7	0,19	1,4	380	2380
8	-	100	1,2	7

* nedisperguotas šlyties jégomis DKK

9 pavyzdys

Tinklintas DKK buvo gaminamas kaip pirmame pavyzdyje. Gaminant tinklinto katijoninio krakmolo flokuliantą, 15 % vandeninė produkto suspensija kambario temperatūroje disperguota šlyties jégomis rankiniu maišytuvu Philips 700 W galingumo 5 greičiu 4 minutes. Tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (*P*) po dispergavimo buvo 29 %, *W*=40, *C*=10 mg/gkaolino.

10 pavyzdys

Tinklintas DKK gautas eterinant bulvių krakmolą glicidiltrimetilamonio chloridu (GTAC) šarminėje terpéje bei į reakcijos mišinį pridėjus natrio trimetafosfato (STMP). Eterinimo mišinys ruoštas sumaišant ištirpintą vandenye STMP su GTAC ir NaOH tirpalu, į tokį mišinį pridedant krakmolą ir kruopščiai išmaišant komponentus. Reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : STMP : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,00065 : 0,33 : 0,048 : 4,6. Reakcija vykdyta heterogeninėmis sąlygomis 55 °C temperatūroje 20 val. Gauto tinklinto DKK pakeitimo laipsnis *PL*=0,28.

Gaminant tinklinto DKK flokuliantą, 1 % vandeninė produkto suspensija kambario temperatūroje disperguota šlyties jégomis Digital Ultra-Turrax T25

dispergatoriumi 15000 aps/min greičiu 10 minučių. Tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) po dispergavimo buvo 23 %, $W=51$, $C=15 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$

11 pavyzdys

Tinklitas DKK gautas vienstadijiniu būdu eterinant kviečių krakmolą glicidiltrimetilamonio chloridu (GTAC) ir epichlorhidrinu (EPI) šarminėje terpéje. Eterinimo mišinys ruoštas sumaišant NaOH tirpalą su GTAC ir EPI į tokį mišinį pridedant krakmolą ir kruopščiai išmaišant komponentus. Reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : EPI : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,0005 : 0,22 : 0,04 : 3,5. Reakcija vykdyta heterogeninėmis sąlygomis 45 °C temperatūroje 48 val. Gauto tinklinto DKK pakeitimo laipsnis $PL=0,19$.

Tinklinto DKK flokulantas buvo gaminamas kaip dešimtame pavyzdyje. Tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) po dispergavimo buvo 29 %, $W=37$, $C=11 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

12 pavyzdys

Tinklitas DKK pagamintas dvistadijiniu būdu: pirmiausiai gautas tinklitas krakmolas, į 50 % vandeninę bulvių krakmolo suspensiją supilant vandens ir šarmo mišinyje emulsuotą epichlorhidriną (EPI) ir gautą mišinį gerai išmaišant kambario temperatūroje magnetine maišykle. Reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : EPI : NaOH : H₂O = 1 : 0,005 : 0,006 : 10. Reakcija vykdyta 45 °C temperatūroje 48 val. Tinklitas DKK gautas eterinant tinklintą krakmolą glicidiltrimetilamonio chloridu (GTAC) šarminėje terpéje. Eterinimo mišinys ruoštas sumaišant NaOH tirpalą su GTAC, į tokį mišinį pridedant tinklintą krakmolą ir kruopščiai išmaišant komponentus. Reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : GTAC : NaOH : H₂O = 1 : 0,40 : 0,044 : 3,15. Reakcija vykdyta heterogeninėmis sąlygomis 45 °C temperatūroje 48 val. Gauto tinklinto DKK pakeitimo laipsnis $PL=0,28$.

Gaminant tinklinto DKK flokulantą, 1 % vandeninė produkto suspensija kambario temperatūroje disperguota šlyties jégomis Digital Ultra-Turrax T25

dispergatoriumi 15000 aps/min greičiu 25 minutes. Tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) po dispergavimo buvo 20 %, $W=35$, $C=15 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

Efektyvų flokulantą galima pagaminti įvairiais vien- ir dvistadijiniu būdais (3 lentelė) eterinant krakmolą (1 ir 12 pavyzdys), naudojant įvairius tinklinimo agentus (10 pavyzdys) ir botaninės kilmės (11 pavyzdys) žaliavą, disperguojant didelės koncentracijos DKK suspensijas (9 pavyzdys).

3 lentelė

Pavyzdžio Nr.	PL	$P, \%$	Flokulianto efektyvumas	
			$C, \text{mg/g}_{\text{kaolino}}$	W
1	0,19	29	15	49
9	0,19	29	10	40
10	0,28	23	15	51
11	0,19	29	11	37
12	0,28	20	15	35

13 pavyzdys

Poliakrilamidinis sintetinis tirpus katijoninis flokulantas – poli(akrilamido-ko-N,N,N,-trimetilamonio-etylakrilato) chloridas buvo tirpinamas vandenye kaip ir aštuntame pavyzdyje ir jo 0,1 % vandeninis tirpalas naudotas 0,3 % metantankinio dumblo (UAB „Kauno vandenys“) tankinime. Flokulianto flokuliacijos langas $W=36$, $C=2 \text{ mg/g}$ dispersinės fazės.

14 pavyzdys

Tinklitas DKK ir jo flokulantas buvo gaminamas kaip devintame pavyzdyje ir naudotas 0,3 % metantankinio vandenvalos dumblo (UAB „Kauno vandenys“) tankinime. Tinklinto katijoninio krakmolo $W=58$, $C=5 \text{ mg/g}$ dispersinės fazės.

15 pavyzdys

Poliakrilamidinis sintetinis tirpus katijoninis flokulantas – poli(akrilamido-ko-N,N,N,-trimetilamonio-etylakrilato) chloridas buvo tirpinamas vandenye kaip ir aštuntame pavyzdyje ir jo 0,1 % vandeninis tirpalas naudotas kaolino suspensijos su

0,01 g/l rūgštinio mėlyno dažiklio (Acid Blue 25) flokuliavime. Flokulianto $W=5,5$, $C=5$ mg/g_{kaolino}. Nuskaidrintos suspensijos (filtrato) liekamoji spalva buvo 16 %.

16 pavyzdys

Tinklinto MKK gavimas ir dispergavimas šlyties jégomis vykdytas kaip antrame pavyzdje. Flokuliacija daryta kaip nurodyta metodikoje, tik į kaolino suspensiją pridėta 0,01 g/l rūgštinio mėlyno dažiklio (Acid Blue 25). Produktas kaolino suspensijos su dažikliu efektyviai neflokuliavo, nes liekamasis drumstumas buvo didesnis negu 10 %, o filtrato liekamoji spalva buvo 12 %.

17 pavyzdys

Tinklinto DKK gavimas ir dispergavimas šlyties jégomis vykdytas kaip pirmame pavyzdje. Flokuliacija daryta kaip nurodyta metodikoje, tik į kaolino suspensiją pridėta 0,01 g/l rūgštinio mėlyno dažiklio (Acid Blue 25). Tinklinto katijoninio krakmolo $W=72$, $C=24$ mg/g_{kaolino}, o filtrato liekamoji spalva buvo 2 %.

4 lentelė

Pavyzdžio Nr.	PL	P, %	Metantankinio dumblo tankinimas		Kaolino suspensijos su dažikliu flokuliacija		
			C, mg/g	W	C, mg/g _{kaolino}	W	Liekamoji spalva, %
13	-	100	2	36	-	-	-
14	0,19	29	5	58	-	-	-
15	-	100	-	-	5	5,5	16
16	0,10	85	-	-	*	*	12
17	0,19	29	-	-	24	72	2

*neefektyvus – liekamasis drumstumas po flokuliacijos didesnis negu 10 %

Tinklinti MKK, DKK ir sintetinis katijoninis flokuliantai išbandyti metantankinio dumblo tankinime ir kaolino suspensijų su dažikliu Acid Blue 25 flokuliavime. Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų, matyti, kad tankinant metantankinį dumblą tinklinto DKK minimalus kiekis reikalingas didesnis, tačiau flokuliacijos langas yra žymiai platesnis, nei pramoninio sintetinio katijoninio flokulianto. Esant kaolino suspensijoje vandenye

tirpių dažiklių flokuliantas iš MKK buvo neefektyvus (16 pavyzdys), sintetinis katijoninis flokuliantas flokuliavo efektyviai, tačiau su siauru flokuliacijos langu (15 pavyzdys) ir surišo mažiau dažiklio negu tinklintas DKK flokuliantas. Pastarasis puikiai flokuliavo kaolino suspensiją su dažikliu plačiame flokuliacijos lange (17 pavyzdys) ir gerai surišo dažiklį.

18 pavyzdys

Tinklintas DKK ir jo flokuliantas buvo gaminamas kaip pirmame pavyzdyje, tiktais kaip katalizatorius naudotas benziltrimetilamonio hidroksidas (BTMAOH), o reagentų molių santykis mišinyje buvo AGL : EPI : GTAC : BTMAOH : H₂O = 1 : 0,0005 : 0,35 : 0,04 : 3,5. Reakcija vykdyta heterogeninėmis sąlygomis 30 °C temperatūroje 56 val. Gauto tinklinto DKK pakeitimo laipsnis $PL=0,28$. Po dispergavimo šlyties jégomis tinklinto katijoninio krakmolo katijoninių grupių prieinamumas polianijonams (P) buvo 19 %, $W=48$, $C=15 \text{ mg/g}_{\text{kaolino}}$.

Apibendrinant, siūlomas išradimas, palyginus jį su žinomu technikos lygiu, pasižymi tokiais pagrindiniais privalumais:

- 1) efektyviai flokuliuoja suspensijas esant plačiam flokuliacijos langu;
- 2) efektyviai flokuliuodamas suspensijas suriša jose esančius tirpius anijoninius teršalus.

Pramoninis pritaikomumas

Iš išradimo aprašyme 1-18 pavyzdžiuose pateiktų eksperimentinių duomenų galima daryti išvadą, kad išradimo flokuliantai gali būti efektyviai panaudojami vandenvaloje – vandens, nuotékų valyme ir dumblo apdorojime atskiriant kietas daleles ir tirpius vandenye anijoninius teršalus užtikrinant efektyvų ir stabilų, todėl mažiau priklausomą nuo dispersinės sistemos pH, joninės jėgos, kietų medžiagų koncentracijos ir jų dalelių dydžio procesą.

IŠRADIMO APIBRĖŽTIS

1. Modifikuoto krakmolo flokulantas disperguoto šlyties jėgomis katijoninio krakmolo pagrindu, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad minėtas modifikuotas krakmolas yra diskretinių dalelių tinklinas katijoninis krakmolas, gebantis surišti tirpius anijoninius teršalus ir pasižymintis pakeitimo laipsniu pagal katijonines grupes ne mažiau 0,15, optimaliai 0,15-0,28, katijoninių grupių prieinamumu polianijonams nuo 15 % iki 40 % ir plačiu flokuliacijos langu, kur flokuliacijos langas yra skirtumas tarp maksimalaus ir minimalaus flokulianto kieko, reikalingo destabilizuoti suspensijai iki 10 % liekamojo drumstumo.
2. Modifikuoto krakmolo flokulantas pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad esant modifikuoto krakmolo pakeitimo laipsniui pagal katijonines grupes ne mažiau nei 0,15, flokuliacijos langas yra ne mažesnis, negu 35 flokulianto masės dalys tūkstančiui dispersinės fazės masės dalii.
3. Modifikuoto krakmolo flokulantas pagal 1 arba 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad modifikuotas krakmolas yra ne didesnių negu submikroninių dalelių tinklinas N-(2-hidroksi)propil-3-trimetilamonio krakmolo chloridas.
4. Modifikuoto krakmolo flokulantas pagal bet kurį iš 1-3 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad krakmolas yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš bulvių, tapijokos, kviečių, kukurūzų, ryžių krakmolo, optimaliai yra bulvių krakmolas.
5. Modifikuoto krakmolo flokulantas pagal bet kurį iš 1-4 punktų, skirtas naudoti vandenvaloje.
6. Dispersinė sistema, apimanti modifikuoto krakmolo flokulantą pagal bet kurį iš 1-5 punktų ir dispersinę terpę, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad ji turi 1-50 % minėto

modifikuoto krakmolo, ir jos dispersinė terpė yra vanduo arba vandens mišinys su daugiafunkciniais alkoholiais, tokiais kaip etandiolis, glicerolis, maltozė, sorbitolis.

7. Dispersinė sistema pagal 6 punktą pastos pavidalu, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad modifikuoto krakmolo kiekis joje, optimaliai, sudaro 15-40 %.

8. Modifikuoto krakmolo flokulianto pagal bet kurį iš 1-5 punktų gamybos būdas, apimantis krakmolo katijonizavimo ir dispergavimo šlyties jégomis stadijas, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad proceso eigoje vykdo krakmolo tinklinimą.

9. Modifikuoto krakmolo flokulianto gamybos būdas pagal 8 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad krakmolo tinklinimą vykdo prieš katijonizavimą, katijonizavimo metu arba dispergavimo šlyties jégomis metu, esant tokiam komponentų moliniams santykui: krakmolo anhidrogluukozidinis likutis (AGL) : tinklinimo agentas (TA) : katijonizavimo agentas (KA) : bazė : vanduo, optimaliai, 1: (0,0005-0,005) : (0,17-0,40) : (0,006-0,048) : (3,5-10).

10. Modifikuoto krakmolo flokulianto gamybos būdas pagal 8 arba 9 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad krakmolą arba katijoninį krakmolą tinklina šarminėje terpėje tinklinimo agentu, pasirinktu iš grupės, susidedančios iš epichlorhidrino, fosfatų, difunkcinių epoksidų, aldehidų, triazinų, N-metilolio darinių.

11. Modifikuoto krakmolo flokulianto gamybos būdas pagal bet kurį iš 8-10 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dispergavimą šlyties jégomis atlieka malant, trinant ir/arba ekstruduojant tinklintą katijoninį krakmolą dispersinėje terpėje.

12. Modifikuoto krakmolo flokulianto gamybos būdas pagal bet kurį iš 8-11 punktų, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dispergavimą šlyties jégomis vykdo, išbrinkus tinklintam katijoniniam krakmolui dispersinėje terpėje iki pusiausvyrosios būsenos.

